

certoplast 602

Aufbau

Hochwertige **Weich-PVC-Folie**, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf **Acrylat-Basis**.

Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- einsetzbar bis -20°C
- bleifrei
- gut zu verarbeiten
- hohe mechanische Festigkeit
- erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Farbe

- schwarz

Anwendungen

certoplast 602 eignet sich besonders für **Isolier- und Reparaturarbeiten** unter ungünstigen Witterungsverhältnissen.

Technische Daten

	Werte	Dimensionen
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie	
Klebstofftyp	Acrylat-Basis	
Banddicke	0,20 ± 0,03	mm
Reißkraft	≥ 15,0	N/cm
Reißdehnung	≥ 125	%
Klebkraft auf Stahl	≥ 1,8	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	≥ 1,5	N/cm
Temperaturbereich (im verarbeiteten Zustand)	-20 / +105	°C
Abrollkraft	≥ 3,0	N/19mm
Widerstand gegen Flammausbreitung	selbstverlöschend	
Durchschlagfestigkeit	≥ 40,0	kV/mm

Lieferform

	Werte	Dimensionen
Bandbreite *	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 ± 0,5	mm
Bandlängen *	10, 20 ± 2%	m
Hülsendurchmesser *	26, 38	mm

* Andere Abmessungen auf Anfrage



Verarbeitungsempfehlung

Bringen Sie das Klebeband unmittelbar nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche und drücken es fest an. Die besten Ergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 24°C erzielt.

Bemerkung: Die zu beklebende Oberfläche muss frei von Öl oder anderen Oberflächenverschmutzungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn die beklebten Substrate Weichmacher enthalten.

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

certoplast

Vorwerk & Sohn GmbH
Technische Klebebänder
Müngstener Straße 10
D-42285 Wuppertal

Tel. +49(0)2 02-2 55 48-0
Fax. +49(0)2 02-2 55 48 48